


# Fixit 341

## Quarzhaffbrücke R+S

<b>Zusammensetzung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bindemittel: Dispersion</li> <li>• Zuschlagstoffe: Feinsande der Körnung 0 - 1 mm</li> <li>• Zusätze: Farbpigmente, Konservierungsmittel</li> </ul>
<b>Grundlagen</b>	Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.
<b>Anwendung</b>	Fixit 341 wird auf Beton und glatten oder schwach saugenden Untergründen als Haftbrücke für Verputze im Innenbereich eingesetzt. Sie eignet sich für die nachfolgende Beschichtung mit gipshaltigen Putzen. Mit Fixit 341 lassen sich auch ungleichmässig saugende Flächen vorbehandeln. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Feuchtigkeit des Untergrundes darf 3 Massen-% nicht überschreiten.
<b>Verarbeitung</b>	Fixit 341 wird gebrauchsfertig angeliefert und ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren. Sie wird satt deckend aufgerollt oder gespritzt.
<b>Besondere Hinweise</b>	Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. In Nasszonen oder Bereichen mit einer erhöhten Feuchtigkeitsbelastung wird die Verwendung von Fixit 346 Quarzbrücke spezial mit Zementzusatz empfohlen.
<b>Lagerung</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt während 6 Monaten lagerfähig.

### Kennwerte

Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/Eimer
Verbrauch	280 - 350 g/m <sup>2</sup>
Trocknungszeit	mindestens 24 Stunden