


Fixit 412

Multifix® grün Gipsplatten-Kleber, Spachtel hydrophobiert

Zusammensetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Bindemittel: Naturgips • Zuschlagstoffe: keine • Zusätze: Wasserrückhaltmittel, Abbinderegler, Haftvermittler, Hydrophobierungsmittel
Grundlagen	Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.
Anwendung	Fixit 412 eignet sich zum Kleben (Vermauern) und Spachteln von hydrophobierten Vollgipsplatten im Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
Verarbeitung	Fixit 412 wird in sauberes Wasser eingestreut und mit dem Rührwerk zu einer knollenfreien Masse durchgemischt.
Besondere Hinweise	Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Lagerung	Im Trockenen während 3 Monaten lagerfähig.

Kennwerte

Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/Sack
Verbrauch	ca. 1 kg/m ²
Wasserzugabe	16 - 17 Liter/Sack
Verarbeitungszeit	ca. 60 Minuten
Minimale Schichtdicke	kann auf Null auslaufen
Trockenrohdichte	ca. 950 kg/m ³