


Fixit 145

Feinglätter Planofix

Zusammensetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Bindemittel: Naturgips, Kalkhydrat • Zuschlagstoffe: Perlite • Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Abbinderegler, Haftvermittler
Grundlagen	Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.
Anwendung	Fixit 145 ist ein Feinglätter, der sich speziell zum vollflächigen Abglätten von Gipskartonplatten, Vollgipsplatten sowie Gipsfaserplatten eignet. Zudem kann er auf Gips- und Kalk-Zementgrundputzen sowie Betonflächen verwendet werden. Es lassen sich feine Oberflächen mit guter Festigkeit erzielen, die sich zur Aufnahme von Anstrichen, Tapeten oder feinen Abrieben eignen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton ist vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufzutragen.
Verarbeitung	Fixit 145 wird in sauberes Wasser eingestreut und mit dem Rührwerk gemischt. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können.
Besondere Hinweise	Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Es dürfen keine Wandplatten darauf verlegt werden. Gipsputze müssen rasch austrocknen können. Zur Vermeidung von Kondensat an der frischen Putzoberfläche ist für eine gute Belüftung der Räume zu sorgen. Darf nicht auf null abgezogen werden.
Lagerung	Im Trockenem während 3 Monaten lagerfähig.

Kennwerte

Verpackungsart	
Menge pro Einheit	30 kg/Sack
Verbrauch	ca. 1 kg/m ² /mm
Wassergabe	20 - 22 Liter/Sack
Verarbeitungszeit	ca. 45 Minuten
Minimale Schichtdicke	1 mm
Trockenrohdichte	ca. 980 kg/m ³