

Produkte Beschreibung

Granol Glätter 32 ist ein gipshaltiger Spachtel für den Innenbereich.

Zusammensetzung

Bindemittel: Gips, Weisskalkhydrat
Zusatzstoffe: Kalkstein
Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Haftvermittler, Verzögerer

Anwendungsbereich

Als Untergrund eignen sich Grundputze (Gips oder Zement). Auf Beton, Gipsplatten, Gipsfaserplatten, Zwischenwandplatten und bestehende Untergründe ist vorgängig eine Granolan Kombi-Haftbrücke zu streichen. Glätter 32 eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von Farbanstrichen, Tapeten, Abrieben und Spritzputzen. Glätter 32 im Nassbereich nicht verwenden.

- Mindestauftragsstärke 2 mm
- Zum Tapezieren 3 mm
- **Nicht gegen "null" ausziehen**

Verbrauch

pro m² ca. 1 kg/mm

Lieferform

Sack à 30 kg

Verarbeitung

Wasserzugabe pro Sack ca. 24 Liter
Verarbeitungszeit 45 Minuten
Verarbeitung nicht unter +5° C

Glätter 32 wird von Hand auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Er ist einschichtig auszuführen. Zu hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen sowie schockartiges Heizen oder Entfeuchten führen beim Glätter 32 zu Folgeschäden wie reduzierte Eigenfestigkeit, verminderte Haftung, unterschiedliches Saugverhalten etc. Beschichtungen auf Gips- und Gipsfaserplatten dürfen erst aufgebracht werden, wenn keine grösseren Längenänderungen der Gipsbauplatten infolge Feuchte- oder Temperaturänderungen auftreten.

Bemerkungen

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik.

Unsere Produkte-Merkblätter sind unter www.granol.ch abrufbar.

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Sicherheitshinweise

Achtung
H319: Verursacht schwere Augenreizung
Calciumhydroxid,
CAS-Nr. 1305-62-0, EG-Nr. 215-137-3
Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen
P280e: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen
P302a: BEI DER BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14.
Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Ersetzt alle früheren Merkblätter