

Produkte Beschreibung

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich.

Zusammensetzung

Bindemittel: Gips, Weisskalkhydrat
Zusatzstoffe: Kalksand
Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Netzmittel, Verzögerer

Anwendungsbereich

Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Bei glatten Oberflächen wie Beton und besonders bei Gipsbauplatten und Zwischenwandplatten, ist vorgängig die Granolan Kombi-Haftbrücke aufzutragen. Weissputz 200 im Nassbereich nicht verwenden. Zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet. Der Weissputz muss gestrichen werden.

- Mindestauftragsstärke auf Grundputz, GKP usw. 2 mm
- Einschichtputz auf Decken (Beton) 5 mm
- Einschichtputz auf Wänden (Backstein usw.) 10 mm

Verbrauch

pro m² ca. 5 kg/5 mm

Lieferform

Sack à 30 kg

Verarbeitung

Wasserzugabe pro Sack ca. 22 Liter
Verarbeitungszeit ca. 40-60 Minuten
Verarbeitung nicht unter +5° C

Weissputz 200 wird von Hand auf normal saugende, tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Weissputz 200 ist einschichtig auszuführen. Zu hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen sowie schockartiges Heizen oder Entfeuchten führen beim Weissputz 200 zu Folgeschäden wie Minderung der Eigenfestigkeit und Haftung, unterschiedliches Saugverhalten etc. Beschichtungen auf Gips- und Gipsfaserplatten dürfen erst aufgebracht werden, wenn keine grösseren Längenänderungen der Gipsbauplatten infolge Feuchte- oder Temperaturänderungen auftreten.

Bemerkungen

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik.

Unsere Produkte-Merkblätter sind unter www.granol.ch abrufbar.

Lagerung

Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu vermeiden. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar.

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist nach der Richtlinie 1999/45/EG als S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. nicht gefährlich eingestuft.
VOC (CH) = 0%

Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14.

Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Ersetzt alle früheren Merkblätter