



Beschreibung

Gerollte Selbstklemplatten aus Glaswolle, ohne Beschichtung, mit Querstrich-Markierung für einen effizienten Zuschnitt. Palettenhöhe 2.55 m.

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden.

Technische Daten

Kenngösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	[W/(m K)]	0.035	SIA 279
Rohdichte	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 20	SIA 279.067
Brandverhalten	Euroklasse	[—]	A1	EN 13501-1
Spezifische Wärmekapazität	c	[J/(kg K)]	1030	SIA 381.101
Diffusionswiderstandszahl	μ	[—]	1	SIA 381.101
Längenbezogener Strömungswiderstand	r	[kPa s/m ²]	≥ 5	SIA 181.205

Sortiment

Dicken mm	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
				Rolle	m ²	EP	m ²
60	12.10	120	700	1	8.40	24	201.60
80	14.30	120	530	1	6.36	24	152.64
100	17.30	120	450	1	5.40	24	129.60
120	21.00	120	390	1	4.68	24	112.32
140	24.60	120	340	1	4.08	24	97.92
160	26.60	120	260	1	3.12	24	74.88
180	29.50	120	230	1	2.76	24	66.24
200	32.00	120	220	1	2.64	24	63.36
220	36.40	120	210	1	2.52	24	60.48
240	39.10	120	210	1	2.52	24	60.48

■ Neue Formate bzw. modifizierte Paketinhalte