

JACKODUR®

KF 500 Standard

Die innovative Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS)

JACKODUR KF 500 Standard Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum ist dank ihrer technischen Eigenschaften vielfältig einsetzbar. Die mit Zellgas Luft ausgelieferten Dämmplatten werden in den Dicken > 80 mm mit der innovativen und patentrechtlich geschützten Multilayer-Technik nach EN 13164 hergestellt. Dadurch entsteht ein komplettes XPS-Programm mit minimalen Lambdawerten in allen Dicken.



JACKODUR®

KF 500 Standard

Die Haupt-Anwendungsgebiete:

- Perimeterdämmung
 - Kelleraußenwand
 - unter Bodenplatte
 - Gründungsplatte
- Umkehrdachdämmung
 - bekiest
 - begrünt
 - als Plusdach
- Dämmung unter Estrich
- Industriefußboden
- Verkehrswegebau



Technische Daten JACKODUR KF 500 Standard

Lieferbare Dicken in mm			40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ	W/ (m·K)	Z-23. 15-1477	0,037	0,037	0,037	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	W/ (m·K)	EN 13164	0,036	0,036	0,036	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
Wärmedurchlasswiderstand R_D	m ² · K/W	EN 13164	1,10	1,35	1,65	2,15	2,70	3,20	3,75	4,30	4,70	5,25	5,75	6,30	6,80	7,35	7,85	8,40
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ^*	-	EN 12086	170	150	140	130	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Wasseraufnahme durch Diffusion	Stufe	EN 13164	WD(V)3			WD(V)2					WD(V)1							
Druckfestigkeit (10 % Stauchung)	kPa	EN 826	500															
Dauerdruckfestigkeit, Kriechverhalten (50 Jahre, Stauchung < 2 %)	kPa	EN 1606	180															
Brandverhalten	-	DIN 4102-1	Baustoffklasse B1															
	-	EN 13501-1	Euroklasse E															
Wasseraufnahme durch langzeitiges Eintauchen	Vol.-%	EN 12087	≤ 0,3															
Widerstandsfähigkeit gg. Frost-Tau-Wechselbeanspruchung	Klasse	EN 12091	FTCD1															
Anwendungsgrenztemperatur	°C		-50 bis +75															
Oberflächenbeschaffenheit			glatt															
Kantenausprägung			Stufenfalz															

* alle Angaben entsprechen Mittelwerten, für Berechnungen kann auf der sicheren Seite mit $\mu=80$ bzw. $\mu=250$ gerechnet werden

JACKODUR® JACKOBOARD® JACKOCARE®

JACKON Insulation GmbH ■ Carl-Benz-Straße 8 ■ D-33803 Steinhagen
 Telefon +49 5204 9955-0 ■ Telefax +49 5204 9955-400
 info@jackodur.com ■ www.jackon-insulation.com

JACKODUR®, JACKOBOARD®, JACKOCARE® sind eingetragene Warenzeichen der JACKON Insulation GmbH. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
 Art.-Nr. 4503834. 05/2013

