

Produkte Beschreibung

Planogran 22 ist ein gipshaltiger Glattputz für den Innenbereich.

Zusammensetzung

Bindemittel: Gips, Weisskalkhydrat
Zusatzstoffe: Kalkstein
Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Haftvermittler, Verzögerer etc.

Anwendungsbereich

Als Untergrund eignen sich Beton, Grundputze, Putzträgerplatten, Zwischenwandplatten, etc. Gips- und Gipsfaserplatten müssen vorgängig grundiert werden.
Planogran 22 eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von Farbanstrichen, Abrieben und Spritzputzen.
Planogran 22 im Nassbereich nicht verwenden.

- Mindestauftragsstärke 2 mm; zum Tapezieren 3 mm

Verbrauch

pro m² ca. 1 kg/mm

Lieferform

Sack à 30 kg

Verarbeitung

Wasserzugabe pro Sack ca. 24 Liter
Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten
Verarbeitung nicht unter +5° C

Planogran 22 wird von Hand und auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Planogran 22 ist einschichtig auszuführen. Gestrichene Oberflächen oder grundierte Gips- und Gipsfaserplatten müssen mit Granolan Haftbrücke vorbehandelt werden oder dem Planogran 22 ist 1 kg Binder A/Sack beizufügen. Bei kritischen Untergründen sind vorgängig Haftversuche durchzuführen. Zu hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen sowie schockartiges Heizen oder Entfeuchten führen beim Planogran 22 zu Folgeschäden wie Verlust der Eigenfestigkeit, verminderte Haftung, unterschiedliches Saugverhalten etc.
Beschichtungen auf Gips- und Gipsfaserplatten dürfen erst aufgebracht werden, wenn keine grösseren Längenänderungen der Gipsbauplatten infolge Feuchte- oder Temperaturänderungen auftreten.

Bemerkungen

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik.

Unsere Produkte-Merkblätter sind unter www.granol.ch abrufbar.

Lagerung

Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu vermeiden. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar.

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist nach der Richtlinie 1999/45/EG als S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. nicht gefährlich eingestuft.
VOC (CH) = 0%

Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14.

Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Ersetzt alle früheren Merkblätter