


## Elastifizierte Dichtungsschlämme

- sehr gute Haftung
- auf Beton, Mauerwerk
- geeignet für rissgefährdete Zonen
- maschinell verarbeitbar

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>0761<br>Vandex Isoliermittel-GmbH<br>Industriestr. 19-23<br>DE-21493 Schwarzenbek<br>09<br>005/006<br>EN 1504-2:2004 | EN 1504-2:ZA.1d,1e<br>Oberflächenschutzbeschichtung   |  |
|   | CO <sub>2</sub> -Durchlässigkeit<br>Wasserdampf-Durchlässigkeit<br>Kapillare Wasseraufnahme<br>Rissüberbrückungsfähigkeit<br>Haftfestigkeit<br>Brandverhalten<br>Gefährliche Stoffe | s <sub>D</sub> > 50 m<br>Klasse I s <sub>D</sub> > 5 m<br>w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup><br>Klasse A3 (20 °C)<br>≥ 0,8 MPa<br>Klasse E<br>Übereinstimmung mit 5.3 |

### MATERIAL

VANDEX BB 75 E ist eine zementgebundene, 2-komponentige, kunststoffvergütete Oberflächenbeschichtung bestehend aus VANDEX BB 75 (Trockenkomponente) und VANDEX PLASTKOMPONENTE PK 75 (Polymerkomponente).

### ANWENDUNG

- Untergründe: Beton und Mauerwerk
- aktive und passive Abdichtung und Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit
- risse- und bewegungsgefährdete Bereiche
- Fundamente, Bodenplatten, Kellerwände etc.

### EIGENSCHAFTEN

Aufgrund ihrer Zusammensetzung aus Zement, Quarz mit abgestufter Sieblinie und ausgewählten Additiven sowie der Mischung mit elastifizierender Komponente wird eine wasserdichte und elastische Beschichtung erzielt. Sie ist geeignet für den Einsatz in rissgefährdeten Bereichen. VANDEX BB 75 E haftet bereits von Anfang an ausgezeichnet und lässt sich daher sowohl auf senkrechten wie auf waagerechten Flächen auftragen. Sie ist dauerhaft, nach Erhärtung widerstandsfähig gegen Frost und Hitze und dennoch dampfdurchlässig. VANDEX BB 75 E bietet einen hohen Karbonatisierungswiderstand.

### VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund für die Beschichtung muss fest, weitgehend eben, in der Oberfläche offenporig, aufgeraut und frei von Kiesnestern, klaffenden Rissen oder Graten sein. Alle haftungsmindernden Substanzen wie z.B. Bitumen, Öl, Fett, Farbe oder Anreicherungen von Zementleim müssen mit geeigneten Mitteln entfernt werden.

Fliessstellen müssen vorgängig abgedichtet werden, z.B. mit VANDEX WASSERSTOPPER.

Der zu beschichtende Untergrund kann matt feucht sein, darf aber nicht poren sättigend durchnässt sein.

#### Mauerwerk

Alter Putz mit ungenügender Haftung muss entfernt werden. Gips, Holzreste oder andere Fremdmaterialien müssen mit geeigneten Methoden entfernt werden. Mörtelfugen müssen bis auf festes Material ausgekratzt und gereinigt werden.

### MISCHEN

VANDEX PLASTKOMPONENTE PK 75-Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. 25 kg VANDEX BB 75 mit 10 kg VANDEX PLASTKOMPONENTE PK 75 in sauberem Gefäss mindestens 3 Minuten mit schnell laufendem mechanischem Rührer homogen und knollenfrei mischen.

Die Verarbeitungskonsistenz kann mit Kanisterspülwasser eingestellt werden.

### VERARBEITUNG

VANDEX BB 75 E kann mit Traufel, Kelle oder Feinmörtel-spritzgerät aufgetragen werden.

In einem Arbeitsgang können je nach eingestellter Verarbeitungskonsistenz maximal 4 kg/m<sup>2</sup> aufgebracht werden. Es wird eine mehrlagige Applikation empfohlen, vgl. entsprechende Spezifikationen oder MLV.

Bei mehrlagigem Auftrag darf die bereits applizierte Schicht beim Auftrag der Folgeschicht nicht beschädigt werden. Die Wartezeit zwischen dem Auftrag zweier Schichten ist von den Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit usw. abhängig. Die vorgängige Lage ist zu strukturieren.

#### Applikation mit der Traufel / Kelle

Zur Erzielung einer maximalen Haftung wird unmittelbar vor dem Auftrag der ersten Schicht eine Kratzspachtelung von unten nach oben aufgebracht, damit Lunker geschlossen werden und die Luft aus dem Untergrund entweichen kann.

#### Spritzapplikation

VANDEX BB 75 E kann mit handelsüblichen Spritzgeräten im Nassspritzverfahren appliziert werden. Um ein optimales Spritzbild zu erreichen, müssen Material- und Luftmenge sowie Luftdruck regelbar sein. Düsendurchmesser ca. 6 mm. Die erste Schicht wird unter einem Winkel von 90° zur Oberfläche in kreisenden Bewegungen aufgetragen. Anschliessend wird das Material eben abgezogen und strukturiert.

Die letzte Schicht kann als Spritzstruktur belassen oder je nach Spezifikation bearbeitet werden.

Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder auf gefrorenem Untergrund erfolgen.

### VERBRAUCH

| Belastung               | Empfohlene Gesamtauftragsmenge | Gesamtschichtstärke (ca.) |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| nicht drückendes Wasser | 3,5 kg/m <sup>2</sup>          | 2,0 mm                    |
| drückendes Wasser       | 5,5 kg/m <sup>2</sup>          | 3,0 mm                    |

#### Hinweis:

Die Beschaffenheit des Untergrundes sowie die Verarbeitungsbedingungen sind zu berücksichtigen. Je nach Untergrundrauigkeit kann sich der Verbrauch entsprechend verändern.

## NACHBEHANDLUNG

Während der Aushärtung vor extremer Witterung schützen (z.B. Regen, Sonne, Wind, Frost). Frische Beschichtungen müssen mindestens 24 h vor Regen geschützt werden.

Die VANDEX BB 75 E-Beschichtung muss einmal komplett durchtrocknen, bevor sie mit Wasser in Kontakt kommt. In den ersten sieben Tagen nach der Applikation darf keine Kondenswasser- bzw. Wasserfilmbelastung der Beschichtung erfolgen.

In geschlossenen Räumen ist der Luftaustausch zu gewährleisten (Zwangsbeltüftung, aber kein direktes Anblasen der Beschichtung). Die relative Luftfeuchtigkeit ist auf 60% bis 80% einzustellen.

## HINTERFÜLLUNG

Die Hinterfüllung kann 3 Tage nach Applikation der Vandex-Beschichtung erfolgen. Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte die Beschichtung bei scharfkantigem Füllmaterial geschützt werden.

## ÜBERARBEITBARKEIT / NACHFOLGENDE BESCHICHTUNGEN

Vandex-Beschichtungen sollten erst nach 28 Tagen weiter beschichtet werden.

Produkte, die auf Vandex-Beschichtungen aufgetragen werden, müssen alkalibeständig sein. Dekorative Beschichtungen, die auf der wasserabgewandten Seite aufgebracht werden, sollten dampfdiffusionsoffen sein. Farbanstriche auf elastifizierten Vandex-Beschichtungen sollten ähnliche elastische Eigenschaften aufweisen.

## VERPACKUNG

VANDEX BB 75: 25 kg Sack  
VANDEX PLASTKOMPONENTE PK 75: 10 kg Kanister

## LAGERUNG

VANDEX BB 75: Bei trockener Lagerung in ungeöffneter, unbeschädigter Originalverpackung 12 Monate haltbar.  
VANDEX PLASTKOMPONENTE PK 75: Frostfrei gelagert in ungeöffneter, unbeschädigter Originalverpackung 8 Monate haltbar.

## SICHERHEITSHINWEIS

VANDEX BB 75 E enthält Zement. Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei der Handhabung größerer Mengen und beim Arbeiten in geschlossenen Räumen für gute Belüftung sorgen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den aktuellen Sicherheitsdatenblättern von VANDEX BB 75 und VANDEX PLASTKOMPONENTE PK 75 auf [www.vandex.com](http://www.vandex.com).

| TECHNISCHE DATEN   |        |                   |   |
|--|--------|-------------------|---|
|  |        | Trockenkomponente | Polymerkomponente   |
| Aussehen   |        | graus Pulver      | milchig weisse Flüssigkeit                                |
|  |        | Frischmörtel      | ausgehärtet   |
| Farbe  |        | grau              | grau<br>VANDEX BB 75 E ist keine dekorative Beschichtung. |
| Rohdichte des Frischmörtels  | [kg/l] | ca. 1,7           |   |
| Verarbeitungsdauer bei 20 °C   | [Min.] | ca. 30            |   |
| Abbindezeit bei 20 °C  | [Std.] |                   | ca. 3–6   |
| Reissdehnung bei 20 °C   | [%]    |                   | ca. 20  |
| Reissfestigkeit bei 20 °C  | [MPa]  |                   | ca. 0,8   |
| Rissüberbrückung bei 20 °C   | [mm]   |                   | ≤ 0,8   |
| Weitere Daten  |        |                   | s. CE-Kennzeichnung                                       |
| Alle Daten sind unter Laborbedingungen als Mittelwerte bestimmt worden. In der Praxis können die Vorbehandlungsart des Untergrundes, Einflüsse während der Applikation – z.B. Temperatur, Feuchtigkeit, Saugvermögen des Untergrundes – sowie die Nachbehandlungskonditionen diese Werte beeinflussen. |        |                   |   |

Die hierin enthaltenen Informationen stützen sich auf unsere langjährigen Erfahrungen und beruhen auf unserem aktuellen Wissen. Wir können jedoch nur dann eine Gewährleistung übernehmen, wenn alle im speziellen Fall wirkenden Einflussfaktoren von uns vorab geprüft werden. Materialverbrauchsangaben sind Durchschnittswerte, die vor Ort variieren können.



An RPM Company

### HAUPTSITZ UND INTERNATIONALER VERKAUF:

**Vandex International Ltd**  
Postfach · CH-4501 Solothurn/Schweiz  
+41 32 626 36 36 · [info@vandex.com](mailto:info@vandex.com) · [www.vandex.com](http://www.vandex.com)

### PRODUKTION:

**Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.**  
Postfach 1406 · D-21487 Schwarzenbek/Deutschland

### VERKAUF SCHWEIZ:

**Vandex AG**  
Postfach · CH-4501 Solothurn/Schweiz  
+41 32 626 36 46 · [info@vandex.ch](mailto:info@vandex.ch) · [www.vandex.ch](http://www.vandex.ch)

### VERKAUF DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH:

**Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.**  
Postfach 1406 · D-21487 Schwarzenbek/Deutschland  
+49 4151 89 15-0 · [info@vandex.de](mailto:info@vandex.de) · [www.vandex.de](http://www.vandex.de)

