

weber ip18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz ist ein mineralischer Werk trockenmörtel auf der Basis von Kalk, Zement und Feinsand und organischen Leichtzuschlagstoffen. Sorgfältig abgestimmte Zusätze ergeben eine hohe Vergütung des Mörtels.

- Speziell geeignet auf porosiertem Backstein und Porenbeton (SIA 242/1)
- Ausgezeichneter Untergrund für alle Deckputze
- Sehr gutes Standvermögen
- Sehr leicht verarbeitbar
- Zur Aufnahme von keramischen Wandplatten geeignet



ANWENDUNGSGEBIET

weber ip18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz kann auf Mauerwerk aller Art und raugeschaltem Beton, als ein- oder zweilagiger Grundputz aussen und innen, aufgetragen werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich weber ip18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz auch als Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist der weber ip14 L einzusetzen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Putzgrund muss trocken sowie frei von Staub und Schmutz sein. Filmbildende Trennmittel müssen entfernt werden (Benetzungsprobe). Stossfugen von Bauelementen sind zweckentsprechend zu armieren oder auszubilden. Schwachsaugender oder glattgeschalter Beton ist mit der weber multi 280 vorzustreichen. Der Beton sollte unter 3% Restfeuchtigkeit aufweisen.

VERARBEITUNG

weber ip18 E Leichtgrundputz ist maschinengängig und eignet sich zur Verarbeitung in allen Mischpumpen. Der fertige weber ip18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz kann nach der üblichen Aushärtezeit mit allen üblichen Deckputzen weiter bearbeitet werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Chemikaliengesetz: Gemäss Chemikalienrecht Xi (reizend).

MEHR INFORMATIONEN

VERPACKUNGSEINHEITEN



Lieferform:

weber ip18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz wird in feuchtigkeitsgeschützten Spezialpapiersäcken zu 30 kg geliefert und im Silo.

Lagerung:

In trockenen, gut belüfteten Räumen bleibt das in Säcken originalverpackte Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung mindestens 6 Monate lagerfähig.

VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen:

- Auftrag aussen 15 mm, innen 10 mm
- Verbrauch bei 10 mm ca. 10,7 kg/m² = 2,8 m²/Sack
- 1 Tonne weber ip18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz ergibt ca. 950 l Frischmörtel.
- Bei 10 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 95 m².

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen. Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden. Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden. Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware. Es gelten die Normen der SIA V 242/1 «Verputz und Gipsarbeiten», der Merkblätter des SMGV (Schweizerischer Maler- und Gipsermeisterverband) und die allgemeine Regel der Baukunde.

BESONDERE HINWEISE

Mindestauftragsstärke: aussen 15 mm (auf porosiertem Backstein und Porenbeton = 18 mm, in zwei Lagen nass in nass aufbringen). Nicht im Sockelbereich verwenden (hierfür wird weber ip14 L empfohlen). Mindestauftragsstärke: innen 10 mm

DATENBLÄTTER



Sicherheitsdatenblatt
weber ip 18 E