

# BOTAMENT BTK 200<sup>TERRACHAMP</sup>

## Balkon- und Terrassenkleber 2K R2

BOTAMENT BTK 200<sup>TERRACHAMP</sup> ist ein diffusionsoffener Reaktionsharz- Klebemörtel für Bodenbeläge auf Balkonen und Terrassen.  
BOTAMENT BTK 200<sup>TERRACHAMP</sup> ist ausschließlich im System mit BOTAMENT BTF 200<sup>TERRACHAMP</sup> Balkon- und Terrassenfugenmörtel einzusetzen.

### Eigenschaften

- ❖ Hoch dampfdiffusionsoffenes System
- ❖ Flexibilität neu definiert, weit über den Anforderungen der DIN EN 12002
- ❖ Hohe Frost- Tauwechselbeständigkeit
- ❖ Einzigartige Verarbeitungseigenschaften
- ❖ Verlegung ohne kombiniertes Verfahren
- ❖ Für nahezu alle keramischen Fliesen und verfärbungsunempfindliche Natursteine
- ❖ Höchste Haft- und Biegezugfestigkeiten
- ❖ Hoher Ausblühschutz durch HYDRO O2 Flex-Technologie

### Anwendungsbereiche

Verklebung von

- ❖ Steinzeug und Feinsteinzeug
- ❖ Spaltplatten
- ❖ Bodenklinkerplatten und Klinkerfliesen
- ❖ Handformfliesen
- ❖ vielen Natursteinen

### Geeignete Untergründe

- ❖ handelsübliche Dränagematten und -bahnen für Fliesen- und Plattenbeläge
- ❖ BOTAMENT BTD 200<sup>TERRACHAMP</sup> Dränagemörtel

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- ❖ trocken bis mattfeucht und sauber
- ❖ tragfähig
- ❖ frei von Trennmitteln und losen Teilen
- ❖ flucht- und lotrecht bzw. mit mindestens 1,5 % Gefälle

### Technische Daten

Materialbasis	2- komponentiges Reaktionsharzsystem
Farbton	grau
Lieferform	10 kg- Einheit 8,8 kg Komponente (A) 1,2 kg Komponente (B)
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken mind. 6 Monate im verschlossenen Originalgebinde
Dichte	~ 1,62 kg/ dm <sup>3</sup>
Temperaturbeständigkeit	- 30° C bis + 70° C (trockene Hitze)
Anmischverhältnis	7,3 (A) : 1 (B)
Einlegezeit	~ 15 Minuten
Verarbeitungszeit	~ 30 Minuten
begehrbar	nach ~ 24 Stunden
belastbar	nach ~ 3 Tagen
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur	+ 10 °C bis + 30 °C
<b>Reinigungsmittel</b>	
im frischen Zustand	Spezialreinigungstücher
im ausgehärteten Zustand	Verdünnung

Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima von + 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.  
Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrigere Temperaturen verzögern die Verarbeitungszeit und den Erhärtungsverlauf.

# BOTAMENT BTK 200<sup>TERRACHAMP</sup>

## Balkon- und Terrassenkleber 2K R2

### Verarbeitung

- ❖ B- Komponente schütteln, der A- Komponente hinzugeben und beide mit einem langsam laufenden Rührgerät mindestens 3 Minuten mischen
- ❖ zur Vermeidung von Mischfehlern BOTAMENT BTK 200<sup>TERRACHAMP</sup> danach in sauberes Gebinde umtopfen (Behälter gründlich auskratzen) und nochmals mischen
- ❖ BOTAMENT BTK 200<sup>TERRACHAMP</sup> mit Zahnglätter aufkämmen (Einlegezeit beachten)
- ❖ Fliesen mit drückender, leicht schiebender Bewegung in das Kleberbett einsetzen und ausrichten

Das werkseitig vorgegebene Mischungsverhältnis ist genau einzuhalten.

Bei der Verlegung von unkalibriertem Material im Batzen- oder Streifenverfahren wird BOTAMENT BTK 200<sup>TERRACHAMP</sup> zwecks Erhöhung der Standfestigkeit 1- 2 Gew.-% TX 19 Stellmittel beigemischt.

### Verbrauch

8 mm- Zahnung	~ 4,0 kg/m <sup>2</sup>
10 mm- Zahnung	~ 5,0 kg/m <sup>2</sup>

### Wichtige Hinweise

Bei der Verlegung von keramischen Belägen und Natursteinen sind alle mitgeltenden Normen und Richtlinien in ihrer aktuellen Fassung zu berücksichtigen.

BOTAMENT BTK 200<sup>TERRACHAMP</sup> ist im frischen Zustand vor Regen zu schützen.

Während der Verarbeitung und zum Aushärten muss die Luft- und Untergrundtemperatur mindestens + 10 °C betragen. Eine temporäre Unterschreitung oberhalb des Gefrierpunkts während der Nachtphase ist unbedenklich. Wird die Mindesttemperatur nach der Verarbeitung dauerhaft unterschritten, ist der Belag sofort nach der Verlegung einzuhausen und zu heizen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Verlegemörteln für den Außenbereich ist BOTAMENT BTK 200<sup>TERRACHAMP</sup> nicht im kombinierten Verfahren anzuwenden, sondern ausschließlich auf dem Untergrund aufzukämmen. Somit verbleiben ausreichend viele kleine Hohlräume im Kleberbett, die zu einer optimalen und zügigen Wasserableitung beitragen.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir in jedem Fall eine baustellenspezifische Probeverarbeitung.

Bei empfindlichen Personen können bei der Verarbeitung von Reaktionsharzmaterialien allergische Hautreaktionen auftreten. Zur Vermeidung von Hautkontakt ist daher in jedem Fall geeignete Schutzkleidung zu tragen. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft unter [www.bgbau.de](http://www.bgbau.de).

Das Sicherheitsdatenblatt steht Ihnen unter [www.botament.com](http://www.botament.com) zur Verfügung.

**Anmerkung:** Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-1212. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter [www.botament.com](http://www.botament.com).  
BOTAMENT<sup>®</sup> Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop