

BOTAMENT® MD 1 SPEED

Flexible Dichtungsschlämme 1K

BOTAMENT® MD 1 SPEED wird als Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Das Produkt eignet sich für den Einsatz in Nassräumen sowie auf Balkonen und Terrassen.

Eigenschaften

- ❖ Hoch elastisch
- ❖ Hohe Rissüberbrückung
- ❖ Geprüft für die Beanspruchungsklassen A0, A und B0
- ❖ Bereits nach ~ 4 Stunden mit Fliesen belegbar
- ❖ Diffusionsoffen
- ❖ Zum Streichen und Spachteln
- ❖ Exzellente Verarbeitungseigenschaften

Anwendungsbereiche

Abdichtung von

- ❖ Beton, Leichtbeton und Porenbeton
- ❖ vollfugigem Mauerwerk
- ❖ Zement- und Calciumsulfatestrichen
- ❖ Putze der Kategorien CS II, CS III und CS IV gemäß DIN EN 998 (Druckfestigkeit $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$)
- ❖ BOTAMENT® BP Bauplatten
- ❖ Faserzementplatten
- ❖ Gipskartonplatten
- ❖ Gipsdielen
- ❖ Gussasphaltestrichen (IC 10)

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- ❖ trocken, sauber und frostfrei
- ❖ tragfähig
- ❖ frei von Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln und losen Teilen

Außerdem zu beachten:

- ❖ Risse im Untergrund fachgerecht verschließen
- ❖ unregelmäßige Untergründe egalisieren
- ❖ saugende Untergründe mit BOTAMENT® D 11 Tiefengrund grundieren
- ❖ alte Fliesenbeläge mit Haftbrücke (Kratzspachtelung aus BOTAMENT® MD 1 SPEED) versehen

Technische Daten

Materialbasis	Spezialzement-Kunststoffkombination
Farbton	grau
Lieferform	20 kg- Sack
Lagerfähigkeit	kühl, trocken und frostfrei mind. 9 Monate im verschlossenen Originalgebinde
Dichte	1,25 kg/dm ³
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 70 °C
optimaler Wasserfeststoffwert	~ 25 %
Anmischverhältnis	~ 5,0 l/ 20 kg
Reifezeit	~ 2 Minuten
Verarbeitungszeit	~ 30 Minuten
Verbrauch (Pulver)	
pro mm Trockenschichtstärke	~ 1,2 kg/m ²
zur Herstellung der erforderlichen Trocken- schichtstärke von 2,0 mm	~ 2,4 kg/m ²
Zeitabstand zwischen den einzelnen Aufträgen	≥ 4 Stunden
Zeitabstand zwischen dem letzten Auftrag und der Fliesenverlegung	≥ 4 Stunden nach vollständiger Durchtrocknung
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur	+ 5° C bis + 30° C
Reinigungsmittel	
im frischen Zustand	Wasser
im ausgehärteten Zustand	mechanisch

Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima von + 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verzögern den Trocknungsverlauf.

BOTAMENT[®] MD 1 SPEED

Flexible Dichtungsschlämme 1K

Verarbeitung

- ❖ anmischen mit kaltem, sauberem Wasser unter ständigem Rühren mit langsam laufendem Rührwerk bis eine homogene Masse entstanden ist
- ❖ nach Reifezeit nochmals kurz durchrühren

BOTAMENT[®] MD 1 SPEED ist in mindestens zwei Lagen mit Quast oder Spachtel aufzutragen. Vor dem Auftrag der ersten Lage ist eine Kratzspachtelung auf dem Untergrund aufzubringen.

Die Trockenschichtstärke der Abdichtung muss insgesamt mindestens 2,0 mm betragen (entspricht einer Nassschichtstärke von 2,4 mm). Die maximale Trockenschichtstärke darf 4,0 mm nicht überschreiten.

Die anschließende Fliesenverlegung kann mit BOTAMENT[®] M 21 Classic, BOTAMENT[®] M 24, MULTISTAR[®], MULTISTONE[®] oder BOTAMENT[®] M 29 HP erfolgen.

Zur Überdeckung von Fugen sowie zur Ausbildung von Anschlüssen, Innenecken, Übergängen und Durchdringungen wird BOTAMENT[®] SB 78 Systemdichtband mit den dazu passenden Formteilen in die erste Lage der Abdichtung eingearbeitet und mit der zweiten Lage überspachtelt.

Wichtige Hinweise

BOTAMENT[®] MD 1 SPEED ist während der Erhärtung gegen Feuchtigkeit, Zugluft, Sonneneinstrahlung sowie starken Temperaturschwankungen zu schützen. Während der Trocknung darf die relative Luftfeuchtigkeit 80 % nicht überschreiten.

BOTAMENT[®] MD 1 SPEED darf keinen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt werden.

Eine rückseitige Durchfeuchtung ist zu vermeiden. BOTAMENT[®] MD 1 SPEED ist zur Abdichtung gegen negativen Wasserdruck nicht geeignet.

Das Sicherheitsdatenblatt steht Ihnen unter www.botament.com zur Verfügung.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine baustellenspezifische Probeverarbeitung.

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-1403
. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter www.botament.com.
BOTAMENT[®] Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop