

Ytong Dünnbettmörtel

Produkt

Der Dünnbettmörtel ist ein mineralischer Werkstrockenmörtel zum Verkleben von Porenbeton-Plansteinen wie Ytong P oder Thermobloc 08. Er ist innen und aussen, im Trocken- oder Nassbereich anwendbar.

Einsatzbereiche

- Klebefugen zur Vermeidung von Wärmebrücken
- Hoher Haftverbund, kein Aufbrennen
- Lange Korrigierbar, je nach Witterung
- Nach Erhärtung witterungs- und frostwiderstandsfähig

Verarbeitung

Bei vorgelegter Wassermenge mit Rührwerk in verarbeitungsgerechter, klumpenfreier Konsistenz mischen. Nach ca.5 Minuten Reifezeit und nochmaligem Durchmischen kann der Mörtel verarbeitet werden.

Der Dünnbettmörtel hat die richtige Konsistenz, wenn die durch die Zahnung der Ytong Planblock Kelle entstehenden Furchen sichtbar stehen bleiben.

Nachbehandlung

Frisches Mauerwerk ist vor Frost, Regen oder zu schneller Austrocknung zu schützen. Der Mörtel darf nicht unter 5°C Luft- oder Untergrundtemperatur verarbeitet werden.

Technische Daten	
Wasserzugabe	4 Liter/Sack
Konsistenz	Verarbeitungsgerecht
Korngrösse	0-0,8 mm
Verarbeitungszeit	Ca. 4 Stunden, je nach Witterung
Ergiebigkeit	ca. 0,7 l Frischmörtel/kg
Druckfestigkeit	≥ 12 N/mm ²
Lagerung	Trocken auf Palette 6 Monate
Lieferform	30 Sack à 15 kg

Hinweis: Diese Daten wurden von der Xella Porenbeton Schweiz AG herausgegeben. Wir beraten und informieren nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik.

Da die rechtlichen Regelungen und Bestimmungen Änderungen unterworfen sind, bleiben die Angaben ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Prüfung der geltenden Bestimmungen ist in jedem Einzelfall notwendig. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten. Stand 04/13

Xella Porenbeton Schweiz AG

Kernstrasse 37 | 8004 Zürich

Telefon 043 388 35 35 | Telefax 043 388 35 88

Internet www.ytong.ch | E-Mail info.ch@xella.com

KompetenzCenter: E-Mail tec@xella.com | Telefon 043 388 35 55

YTONG®